



ADX.0079

## MICROSIL 90 GRIGIO

Ausgewählte verdickende  
Mikrosilikate ("Quarzstaub")

### Zollcode

2811 2200

### Verpackungen

- Sack 20 kg
- Big bag 1000 kg
- Palette: 50 x (Sack 20 kg)

### Anwendungen

- Zu anderen Komponenten  
hinzuzuzählen

Familie  
Admix

Typ  
**Verdickte Mikrosilikate zur Verbesserung der Leistung von  
Beton, Mörtel und Schlämmen**

Produktlinien

- Aqua
- Infratech
- Floor

Funktionskategorien

- **Verbesserung der mechanischen bzw. rheologischen  
Leistungen von Mörtel, Putz und Putz neuester  
Herstellung.**
- **Bau von Industrieböden aus Hochleistungsbeton**
- **Herstellung von Putz und Mörtel vor Ort.**
- **Bauliche und instandhaltende Eingriffe an Flugpisten  
und Hafenanlagen**
- **Strukturelle Instandhaltungseingriffe an Dämmen,  
Becken und Kanäle**
- **Strukturelle Instandhaltungsarbeiten an Brücken und  
Überführungen**
- **Strukturelle Instandhaltungsarbeiten an Tunneln und  
Stollen**
- **Verbesserung der wasserabweisenden bzw abdichtenden  
Leistung von Mörtel, Verputzen und Beton.**
- **Verwirklichung von Kellern aus mit Beton, mit höchster  
Abdichtung**
- **Fertigung von Spritz-Beton**
- **Fertigbauten**

Bestandteile  
Einkomponente

Erscheinungsbild  
Pulver

## Zertifikate und Richtlinien



**EN 13263-1:2005 + A1:2009**

Silikastaub für Beton

## Beschreibung des Produkts

Ausgewählte Mikrosilikate (Silica-Fume) für die Herstellung von Konglomeraten mit hoher Dichtigkeit und Leistungsfähigkeit (Wasserbeständigkeit, chemische Beständigkeit, mechanische Festigkeit etc.), zur Herstellung von Mörtel, Verputz, sulfat- und Auswaschungs-resistente Instandsetzungsmörtel und Betone.

## Allgemeine Eigenschaften

MICROSIL 90 GRIGIO ist ein Silikatstaub mit hoher Reinheit (über 90%) ausgewählt, aufbereitet und verpackt. Dsd Mikrosilikat ist einziger Komponent von MICROSIL 90 GRIGIO, wird spontan bei der Herstellung von Silizium-Stahl (spezielle und begrenzte Produktion) erstellt. Effektiv ist also die Mikrosilikat nichts anderes als Partikel aus SiO<sub>2</sub>, welches während des Herstellungsverfahrens von Siliciummetall und Ferrosilicium-Legierungen unter Form eines feinen Pulvers mit glasiger Struktur (amorphe Kieselerde zu 90-95%) abgegeben wird.

Diese Mikrogranulate, gereinigt und ausgewählt, haben eine variable Größe zwischen 0,01 und 1 Mikron, daher sehr viel feiner als Zementkörner und sind durch eine sehr hohe puzzolanische Aktivität gekennzeichnet. Die Mikrosilikate sind mittlerweile schon mehr als 40 Jahre auf der ganzen Welt, auf Grund der grundlegenden Verbesserung der rheologischen- und Leistungseigenschaften von Beton, Mörtel und Verputz in die sie eingefügt werden, im Einsatz.

## Verbrauch

10 bis 30 kg MICROSIL 90 GRIGIO für jeden Kubikmeter anzufertigenden Beton.

## Verwendungs bereiche

Herstellung von Silikat-beständigem Mörtel, Verputz, Instandsetzungsmörtel und Beton, anti-auswaschung mit hervorragender Leistung in Bezug auf Wasserbeständigkeit, mechanischer Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit etc., bei Realisierung von Strukturen und Bauwerken in gebirgs-, urbaner, Meeresatmosphäre, etc..



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **26/05/2022**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf

[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

## Wesentliche Charakteristiken



Hervorgehobenes Produkt



Haltbarkeit:  
6 Monate



Nicht entflammbar



Verbrauch (% des Gewichts der Aggregate):  
7-12 %



Verfügbare Farben  
Schwarz

## Technische Spezifikationen

Feinheit (Blaine): 20 m<sup>2</sup>/g

Schüttdichte: ~ 600 kg/m<sup>3</sup>

## Zulässige Böden

Verputze, Beton, Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien

## Verwendungsart

MICROSIL 90 GRIGIO muss nach Eingabe der anderen festen Komponenten der Mischung, in den Mischer eingegeben werden. Nach einem Durchmischen von etwa 30 - 45", das Anmachwasser wenn möglich, mit FLUID S addiert, hinzufügen. Den Mischvorgang, bis zum Erhalt einer sicherlich homogenen Mischung verlängern. Herstellung von Probe-Mischungen, um die am besten geeignete Mischung zu bestimmen.

## Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **26/05/2022**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

## Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

Die hergestellte Mischung feucht lagern und schützen.

*MICROSIL 90 GRIGIO hergestellt / vertrieben von*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **26/05/2022**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)