



Familie
Intotech

Tip de produs
Gleturi de finisare și chituri maleabile

Linii de produse
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorii funcționale
• Reconstructia, reparația și întreținerea structurilor din lemn
• Chituirea și umplerea crăpăturilor și fisurilor din tencuieli și fațade

Componente
Monocomponent

Aspect
Pastă

INT.0045

FIBROSTUCK

Chit adeziv, consolidat cu fibre,
pentru fisuril și crăpături

Cod vamal

3214 1090

Ambalaje

- Găleată 5 kg

Aplicare

- Drișcă
- Spatulă

Descrierea generală a produsului

Chit adeziv de culoare albă pentru tencuiala și umplerea crăpăturilor, fisurilor și a micilor neuniformități din tencuieli și fațade, și în combinație cu SANAXIL FILLER.

Caracteristici generale

FIBROSTUCK a fost creat în mod special pentru chituit, regularizări și nivelări ale suprafețelor de diverse tipuri: beton, tencuieli minerale și din ciment, lemn etc; este gata de utilizat și trebuie amestecat din nou încet, numai în momentul aplicației.

Armura tridimensională din fibre de nylon permite obținerea diverselor grade de finisaj și țesătură ; poate fi vopsit direct, fără a apela la fixative sau izolantși; permite realizarea de fundale ideale pentru aplicare succesivă a produselor de finisaj.

Consum


Aproximativ 1,75 kg de FIBROSTUCK pentru fiecare decimetru cub din volumul ce trebuie chituit (aproximativ 1750 kg pentru fiecare metru cub).

Domenii de utilizare

Restaurarea situațiilor degenerative (fisuri și discontinuități) ale fațadelor, înainte de operațiile de finisare, vâruire/vopsire etc.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Greutate specifică:
1.75 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+8 / +35 °C

 Culori disponibile
Alb

Specificații tehnice

Întărire completă (a 20°C): 24 - 48 h

Întărire la atingere (a 20°C): 4 h

Reziduu sec: 82.3 %

Curățarea instrumentelor

• Apă

Suporturi admise

• Tencuieli
• Beton
• Mortare cimentoase din var si mixte
• Gips carton
• Lemn
• Fibrociment

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: **14/06/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până ajung în starea "saturate în condiții de suprafață uscată".

Fisurile de chituit trebuie să fie în prealabil deschise, curățate, periate și șterse de praf; acolo unde este necesar, suporturile trebuie tratate cu fixativul PROTECH FIX AC.

Aplicare

Aplicați produsul cu peria sau cu drișca chituind sau nivelând cu un strat sau mai multe până la realizarea umpluturii și/sau nivelării corecte.

Evitați aplicația în condiții de ploaie și de umiditate ridicată care are putea afecta negativ procesul corect de uscare cu posibile consecințe de scurgere care se pot prelungi pentru mai multe zile.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **14/06/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

FIBROSTUCK este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **14/06/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer