



PRT.0035

ELASTOCAP-D

Fixant specific pentru
încapsularea temporară a
plăcilor de azbest

Cod vamal

3209 9000

Ambalaje

- Sticla cu pulverizator 1 kg
- Canistră 10 kg
- Canistră 25 kg

Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă
- Panou
- Rulou

Familie
Protech

Linii de produse
• **Infratech**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de acril

Categorii funcționale
• **Încapsularea temporară a plăcilor din ciment-azbest**

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Latex fixativ, penetrant, consolidant, de genul reactiv flexibilizant, pe bază de copolimeri stiren butadien în emulsie apoasă, întregit cu pigmenți anorganici de culoare roșie pentru a îmbunătăți vizualizarea suprafețelor tratate.

Caracteristici generale

Compatibilitatea tehnico științifică a ELASTOCAP-D, produs încapsulant temporar pentru tratarea plăcilor din ciment azbest destinate eliminării de tip "D", conform D.M. 20/08/99, punctul 4, appendix 1, a fost certificată în laboratorul ANALYSIS din Pescantina (VR). (Raport de probă n° 3234/2005)


Consum


Aproximativ 0,30 kg de ELASTOCAP-D pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați.


Domenii de utilizare

Încapsularea temporară a azbestului în cadrul operațiilor de demontare și eliminare a învelișurilor.

Caracteristici fundamentale


 Conservare:
12 luni

 Fără solvenți

 Greutate specifică:
1.25 kg/dm³

 Neinflamabil

 Rezistent la razele UV

 Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

 Culori disponibile
Roșu / Azichem - acrilici

Specificații tehnice

Întărire la atingere (a 20°C): 2 h

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Fibrociment

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: **03/02/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Amestecați produsul înainte de utilizare.

ELASTOCAP-D trebuie aplicat prin pulverizare cu ajutorul aparatelor "airless" la presiune redusă pe amândouă laturile plăcii. Desprinderea plăcilor din dispozitivele de fixare (cârliche, șuruburi, cuie etc) trebuie făcută cu mare atenție pentru a nu le deteriora.

După demontarea plăcilor acestea, manevrate cu grijă pentru a evita căderea și/sau zdrobirea lor, se vor coborî pe pământ cu mașini de ridicat adecvate după care se vor stivui și paletiza. Pentru a împiedica dispersarea fibrelor de azbest care s-ar putea elibera în timpul operațiunilor de deplasare și suprapunere, va trebui aplicat din nou ELASTOCAP-D.

Operațiunile de mai sus, ca și ambalarea ermetică a plăcilor se vor efectua respectând îndeaproape normele și legile în vigoare care stabilesc procedurile și mijloacele de protecție individuale pentru utilizatori.

Nu inspirați vaporii și aerosolii produși. Purtați o mască de protecție a căilor respiratorii. Evitați contactul cu ochii și cu pielea.

Reziduurile rămase după eliminarea plăcilor din ciment-azbest se încapsulează în mod adecvat și se expediază la centrele speciale de distrugere a deșeurilor.

Amestecați produsul înainte de utilizare. Eventuale diluări, acolo unde este cazul, se vor face cu apă curată.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.



Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **03/02/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **03/02/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer